

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer:

**0 402 728
A2**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 90110544.5

(51) Int. Cl.⁵: C08G 18/10, C08G 18/66,
C08G 18/78, C08G 18/79,
C09J 175/04

(22) Anmeldetag: 02.06.90

(30) Priorität: 16.06.89 DE 3919697

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
19.12.90 Patentblatt 90/51

(54) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE

(71) Anmelder: BAYER AG

D-5090 Leverkusen 1 Bayerwerk(DE)

(72) Erfinder: Hess, Heinrich, Dr.

Auf der Schildwache 13a

D-5000 Köln 80(DE)

Erfinder: Kopp, Richard, Dr.

Bilharzstrasse 15

D-5000 Köln 80(DE)

Erfinder: Grögler, Gerhard, Dr.

von-Diergardt-Strasse 48

D-5090 Leverkusen 1(DE)

Erfinder: Stepanski, Horst, Dr.

Raushofstrasse 20

D-5090 Leverkusen 3(DE)

Erfinder: Arend, Günter, Dr.

Claudiusstrasse 42

D-4047 Dormagen(DE)

Erfinder: Tups, Hans, Dr.

Don-Bosco-Strasse 16

D-5060 Bergisch-Gladbach 2(DE)

(54) Einkomponenten-Reaktivklebstoffe auf Polyurethanbasis.

(57) Verbesserte Polyurethanreaktivmassen enthalten wenigstens ein Polyisocyanat, ein Gemisch erhältlich aus wenigstens drei Polyolen, die jeweils mindestens drei Hydroxylgruppen aufweisen und ein Polyamin.

EP 0 402 728 A2

Einkomponenten-Reaktivklebstoffe auf Polyurethanbasis

Die Erfindung betrifft Polyurethanreaktivmassen und ihre Verwendung als Eintopfklebstoffsysteme.

Heißhärtbare Einkomponenten-Reaktivklebstoffe auf der Basis von durch Polyaddukt-Umhüllung stabilisierten, festen, feinverteilten Polyisocyanaten und mit Isocyanaten reaktionsfähigen Verbindungen wie Polyolen und Polyaminen sind in der Patentliteratur hinreichend bekannt (siehe z.B. EP-A-62 780, 100 508 und 153 579 und DE-A-31 12 054, 32 28 723 und 34 03 499).

Ein starkes Interesse besteht in der Verklebung von KFZ-Karosserieteilen aus z.B. glasfaserverstärktem Polyesterharz (SMC). Bisher übliche, durch Wärmezufuhr die endgültige Festigkeit erreichende Klebstoffe sind keine echten Einkomponentenklebstoffe, sondern Zweikomponentenklebstoffe mit sehr langer Topfzeit oder über mehr als eine Stufe abreagierende Mischungen.

Beim Verkleben von SMC-Teilen wird die Wärme üblicherweise durch Heizbacken aus Metall, die der Kontur der zu fertigenden Teile angepaßt und die von aufgeheiztem Thermoöl durchströmt sind, auf die Fügeile und damit auch in die Klebstoffschicht übertragen. Das Aufheizen im Heizbackenprozeß erfolgt wesentlich rascher als beim Aufheizen im Umluft-Heizschrank, bei dem nicht Metall, sondern Luft als wärmeübertragendes Medium dient. Somit sind kurze Cycluseiten möglich. Bisher übliche Zweikomponenten-Klebstoffe, bei denen zumindest das Polyisocyanat als kontinuierliche Phase enthalten ist, reagieren nach dem ersten Wärmestoß und Wegfall der Wärmezufuhr auch bei Raumtemperatur langsam von selbst bis zur Endfestigkeit weiter.

Durch Hitze härtbare Einkomponenten-Klebstoffe der beschriebenen Art auf Basis von pulverförmigen festen Polyisocyanaten bedürfen zum Abreagieren der ständigen Wärmezufuhr von außen. Ein bisher ungelöstes Problem bei der Verklebung von SMC-Fügeileilen mit der Heizbackentechnik bestand daher darin, den Einkomponenten-Klebstoff in der ersten Verfestigungsstufe (z.B. 2 min bei 120°C) soweit abbinden zu lassen, daß gute Handhabbarkeit erreicht wird (Handfestigkeit > 1 N/mm²), und die Verklebung im Verlauf der thermischen Nachbehandlung (Lackierofen) ihre Endfestigkeit erreicht.

Sehr entscheidend für den Aufbau von Kohäsion (Festigkeit infolge Hochmolekularaufbaus) und Adhäsion (physikalische und chemische Wechselwirkungen der Klebstoff-Grenzschicht mit der Fügeile-Oberfläche) ist offenbar die Geschwindigkeit, mit der die Klebstoffmasse auf die Abbinde-temperatur gebracht wird.

Im Umluft-Ofen wird die Wärme relativ langsam zugeführt. Die Temperatur im Klebstofffilm steigt daher ebenfalls relativ langsam an und die Reaktionspartner haben genügend Zeit, durch Diffusion und chemische Reaktion zu einem hochmolekularen Stoff mit gleichzeitig guter Adhäsion zur Fügeile-Oberfläche, also zu einem echten Klebstoff abzureagieren.

Beim Heizbackenprozeß erfolgt das Aufheizen so rasch, daß der Klebstoff zwar verfestigt, jedoch keine Adhäsion zur Fügeileoberfläche entwickeln kann. Auch eine nachgeschaltete Wärmebehandlung kann in solchen Fällen keine Adhäsion, wie sie für einen Klebstoff erforderlich ist, mehr bewirken.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, verbesserte Klebstoffe, insbesondere für schnelle Aufheizsysteme bereitzustellen.

Gegenstand der Erfindung sind Polyurethanreaktivmassen, enthaltend wenigstens ein Polyisocyanat und wenigstens ein Polyol B, dadurch gekennzeichnet, daß enthalten sind

A) ein Polyisocyanat

B) ein Polyolgemisch, erhältlich aus den Polyolen B1, B2 und B3, die jeweils wenigstens drei Hydroxylgruppen aufweisen, wobei

B1 ein Molekulargewicht von 800 bis 6.000,

B2 ein Molekulargewicht von 400 bis 799 und

B3 ein Molekulargewicht von 92 bis 399 aufweist und

C) ein Polyamin.

Das Molekulargewicht ist definiert als Zahlenmittelwert aller im betreffenden Polyol vorkommenden Molmassen. Der Zahlenmittelwert M_n (im Gegensatz zum Gewichtsmittelwert) der Molmasse ist definiert als

$$M_n = \frac{\sum_i n_i \cdot M_i}{\sum_i n_i},$$

das ist die Anzahl n der Moleküle i mit der Molmasse M , dividiert durch die Gesamtzahl aller Moleküle.

Auf 1 Mol der Komponente B2 kommen vorzugsweise:

Komponente B1: 0,03-3 Mol, insbesondere 0,1-1,0 Mol,

Komponente B3: 0,03-5 Mol, insbesondere 0,1-2 Mol.

Bevorzugte Polyisocyanate A haben einen Schmelzpunkt über 40 °C, vorzugsweise über 80 °C, z.B. 1,5-Naphthalindiisocyanat, dimeres 4,4'-Diisocyanatodiphenylmethan, dimeres 2,4-Diisocyanatotoluol, 3,3'-Diisocyanato-4,4'-dimethyl-N,N'-diphenylharnstoff und N,N'-Bis-[4-(4- oder 2-isocyanatophenylmethyl)-phenyl]-harnstoff. Besonders bevorzugt ist dimeres 2,4-Diisocyanatotoluol.

Die Polyisocyanate werden vorzugsweise durch Einwirkung von beispielsweise aliphatischen Polyaminen mit Molekulargewichten von 32 bis 399 und gegebenenfalls durch Einwirkung von aliphatischen Polyaminen mit Molekulargewichten von 400 bis 8000 stabilisiert. Als Beispiele für derartige Polyamine seien genannt: Ethylendiamin, 1-Amino-3,3,5-trimethyl-5-aminomethyl-cyclohexan, 3,3'-Dimethyl-4,4'-diaminodicyclohexylmethan, Diethylentriamin, Methylnonandiamin.

Als Stabilisatoren kommen z.B. ferner in Frage: Hydrazin, zumeist in Form von Hydrazinhydrat, C₁-C₆-alkylsubstituierte Hydrazine, z.B. Methylhydrazin, Ethylhydrazin, Hydroxyethyl-hydrazin oder N,N'-Dimethylhydrazin, Verbindungen mit Hydrazid-Endgruppen wie z.B. Carbodihydrazid, Ethylen-bis-carbazinester, β-Semicarbazido-propionsäurehydrazid oder Isophoron-bis-semicarbazid. Weitere Desaktivierungsmittel sind in DE-A-3 230 757 und 3 112 054 sowie EP-A-103 325 und 62 780 aufgezählt.

Als Stabilisatoren für die Isocyanatkomponente können auch offenkettige, mono- oder bicyclische Amidine bzw. Guanidine, welche keine gegenüber Isocyanaten reaktiven Wasserstoffatome aufweisen, verwendet werden. Als Beispiele für derartige Verbindungen seien genannt: Tetramethylguanidin, Pentamethylguanidin, 1,2-Dimethyl-tetrahydropyrimidin, 1,8-Diaza-bicyclo[5,4,0]-undec-7-en, 1,5-Diaza-bicyclo[4,3,0]-non-5-en. Weitere Beispiele für derartige Amidine sind in der DE-A-3 403 500 aufgeführt.

Als NCO-reaktives Suspensionsmittel für die festen, stabilisierten Polyisocyanate werden z.B. flüssige oder niedrigschmelzende (<80 °C, bevorzugt <60 °C) nieder-und/oder höhermolekulare Polyole und/oder Polyamine verwendet.

Bevorzugte Polyole B1 bis B3 sind Polyester, Polythioether, Polyacetale, Polycarbonate, Polyesteramide und insbesondere Glykole und Polyether. Beispiele hierfür sind z.B. in der DE-A-2 920 501, DE-A-2 854 384 und der DE-A-3 230 757 aufgeführt.

Es können gegebenenfalls auch Polyhydroxylverbindungen eingesetzt werden, in welchen hochmolekulare Polyaddukte bzw. Polykondensate oder Polymerisate in feindisperser oder auch gelöster Form enthalten sind (gefüllte Polyole).

Polyaddukthaltige Polyhydroxylverbindungen werden erhalten, wenn man Polyadditionsreaktionen (z.B. Umsetzungen zwischen Polyisocyanaten und aminofunktionellen Verbindungen) bzw. Polykondensationsreaktionen (z.B. zwischen Formaldehyd und Phenolen und/oder Aminen) in situ in o.g., Hydroxylgruppen aufweisenden Verbindungen, ablaufen läßt.

Auch durch Vinylpolymerisate modifizierte Polyhydroxylverbindungen, wie sie z.B. durch Polymerisation von Styrol und Acrylnitril in Gegenwart von Polyethern oder Polycarbonatpolyolen erhalten werden, sind für das erfindungsgemäße Verfahren geeignet. Vertreter dieser erfindungsgemäß zu verwendenden Verbindungen sind z.B. in High Polymers, Vol. XVI, "Polyurethanes, Chemistry and Technology", verfaßt von Saunders-Frisch, Interscience Publishers, New York, London, Band I, 1962, Seiten 32-42 und Seiten 44 und 54 und Band II, 1964, Seiten 5-6 und 198-199, sowie im Kunststoff-Handbuch, Band VII, Vieweg-Höchtlen, Carl-Hanser-Verlag, München, 1966, z.B. auf den Seiten 45 bis 71, und in der DE-2 854 384 und 2 920 501 beschrieben.

Geeignete Polyole sind auch hydroxylgruppenhaltige Polymerisate, beispielsweise Copolymerisate aus olefinisch ungesättigten Monomeren und olefinisch ungesättigten Monomeren mit aktivem Wasserstoff. Sie werden beispielsweise in der EP-A 62 780, Seite 5 und deren Beispielen beschrieben. Sie finden vorzugsweise Anwendung für Dichtungs-, Füll-, Kleb- oder Unterbodenschutzmassen.

Es können innerhalb jedes der drei genannten Molekulargewichtsbereiche Mischungen der obengenannten Verbindungen mit mindestens zwei gegenüber Isocyanaten reaktionsfähigen Wasserstoffatomen, z.B. Mischungen von Polyethern und Polyestern, eingesetzt werden.

Als in den Suspensionen gegebenenfalls enthaltene Polyole B3 kommen auch niedermolekulare Kettenverlängerer oder Vernetzer in Frage. Bei diesen Kettenverlängerern oder Vernetzern handelt es sich insbesondere um mindestens dreifunktionelle Verbindungen, welche an aliphatische und/oder cycloaliphatische Gruppen gebundene Hydroxylgruppen und Molekulargewichte zwischen 92 und 399 aufweisen. Bevorzugt sind dabei niedermolekulare Triole mit an aliphatische oder cycloaliphatische Gruppen gebundenen Hydroxylgruppen des Molekulargewichtsbereichs 92 bis 399.

Diese Verbindungen weisen in der Regel 3 bis 8, vorzugsweise 3 bis 4, besonders bevorzugt jedoch 3, Hydroxylgruppen auf. Es können auch Mischungen von verschiedenen Verbindungen verwendet werden, insbesondere das Trimethylolpropan, Trimethyloläthan, Hexantriol-1,2,6, Glycerin, Pentaerythrit, Chinit, Mannit, Sorbit, Rizinusöl sowie Formose oder Formit.

Ferner sind geeignet tertiäraminhaltige Polyole, z.B. Triethanolamin.

Auch bereits Urethan- oder Harnstoffgruppen enthaltende Polyhydroxylverbindungen sowie gegebenenfalls modifizierte, natürliche Polyole, wie Rizinusöl, Kohlenhydrate oder Stärke, sind verwendbar. Auch Anlagerungsprodukte von Alkylenoxiden an Phenol-Formaldehyd-Harze bzw. an Harnstoff-Formaldehydharze können im erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzt werden. In einer besonders bevorzugten Ausführungsform besteht das Polyolgemisch B1 bis B3 wenigstens zum Teil aus durch Umsetzung mit wenigstens einem Isocyanat erhältlichen hydroxylgruppenhaltigen Prepolymeren. Es können aber auch nicht vorverlängerte Gemische eingesetzt werden.

Zur Herstellung der hydroxylgruppenhaltigen Prepolymeren werden die obengenannten nieder- und höhermolekularen Polyole durch Vorreaktion mit einem Unterschluß Polyisocyanat modifiziert.

Als Polyisocyanate für die Modifizierung der Polyole B1 bis B3 kommen aliphatische, cycloaliphatische, araliphatische, aromatische und/oder heterocyclische Polyisocyanate in Betracht, wie sie z.B. in der DE-A-2 920 501 (S. 12 bis 16) aufgeführt sind.

Besonders bevorzugt werden in der Regel die technisch leicht zugänglichen Polyisocyanate, z. B. das 2,4- und 2,6-Toluylendiisocyanat sowie beliebige Gemische dieser Isomeren ("TDI"), Polyphenylpolymethylen-polyisocyanate, wie sie durch Anilin-Formaldehyd-Kondensation und anschließende Phosgenierung hergestellt werden ("rohes MDI"), 4,4'- und/oder 2,4'-Diphenylmethan-diisocyanat, 1,6-Hexamethylen-diisocyanat, 1-Isocyanato-3,3,5-trimethyl-5-isocyanatomethyl-cyclohexan (IPDI), Perhydro-2,4'- und/oder -4,4'-diphenylmethan-diisocyanat.

Als Polyamin C können flüssige, nieder- und/oder höhermolekulare, aromatische und/oder aliphatische Polyamine, insbesondere mit einem Molekulargewicht von 700 bis 4500, verwendet werden. Bevorzugt werden höhermolekulare aliphatische Polyamine, gegebenenfalls mit untergeordneten Mengen niedermolekularer aliphatischer Polyamine.

In einer bevorzugten Ausführungsform werden höhermolekulare Polyaminoverbindungen mit aliphatischen Aminogruppen mit einem Äquivalentgewichtsbereich von 250 bis 2000, vorzugsweise von 300 bis 750 eingesetzt, wie sie z.B. durch reduktive Aminierung von Polyoxyalkylenglykolen mit Ammoniak nach BE-PS 634741 und US-PS 3 654 370 erhalten werden. Weitere höhermolekulare Polyoxyalkylen-Polyamine können nach Methoden, wie sie in der Firmenschrift "Jeffamine, Polyoxypropylene Amines" von Texaco Chemical Co., 1978, aufgezählt werden, hergestellt werden, beispielsweise durch Hydrierung von cyanethylierten Polyoxypropylenglykolen (DE-A-1 193 671), durch Aminierung von Polypropylenglykolsulfonsäureestern (US-PS 3 236 895), durch Behandlung eines Polyoxyalkylenglykols mit Epichlorhydrin und einem primären Amin (FR-PS 1-466 708) oder durch Umsetzung von NCO-Prepolymeren mit Hydroxylgruppen aufweisenden Enaminen. Aldiminen oder Ketiminen und anschließende Hydrolyse gemäß DE-A-2 546 536. Geeignete höhermolekulare aliphatische Di- und Polyamine sind auch die nach DE-A-29 48 419, DE-A-3 039 600, DE-A-3 112 118, der EP-A-61 627, EP-A-71 132 und EP-A-71 139 durch alkalische Hydrolyse von NCO-Prepolymeren (mit aliphatischen Diisocyanaten) mit Basen über die Carbamatstufe zugänglichen Polyamine.

Es handelt sich bei dem Verfahren nach DE-A-2 948 419 und den anderen zitierten Literaturstellen vorzugsweise um Polyether-Polyamine, aber auch Polyester-, Polyacetal-, Polythioether- oder Polycaprolacton-Polyamine, vorzugsweise 2- oder 3-funktionelle Polyamine, welche Urethangruppen (aus der Reaktion der entsprechenden höhermolekularen Polyhydroxylverbindungen mit den überschüssigen Polyisocyanaten) enthalten und die Aminogruppen an dem Rest des (ehemaligen) Polyisocyanats tragen. Die höhermolekularen Polyamine können jedoch auch nach anderen Verfahren, z.B. durch Umsetzung von NCO-Prepolymeren mit überschüssigen Mengen an Diaminen entsprechend DE-AS 1 694 152 hergestellt werden; eine andere Synthesemöglichkeit beschreibt die FR-PS 1 415 317 durch Überführung der NCO-Prepolymere mit Ameisensäure in die N-Formylderivate und deren Verseifung.

Diese höhermolekularen, aliphatischen Polyamine können sowohl als Stabilisatoren für die Polyisocyanatkomponente als auch als Suspendiermedium und Reaktivkomponente C dienende Komponente Verwendung finden.

Ganz besonders bevorzugte Polyamine C sind Polyether mit Polyalkylenoxideinheiten, die an aromatische Startmoleküle addiert sind.

Zusätzlich können niedermolekulare Kettenverlängerer D verwendet werden, insbesondere niedermolekulare aromatische Diamine des Molekulargewichtsbereiches 108 bis 399, die die Aminogruppen auch an heterocyclischen Resten mit aromatischem Charakter gebunden, enthalten können.

Gegebenenfalls können die üblichen Polyurethankatalysatoren, mit besonders gutem Effekt tertiäre Amine oder Metallkatalysatoren, verwendet werden.

Es sind dies z.B. tertiäre Amine, wie Triethylamin, Tributylamin, N,N,N',N'-Tetramethyl-ethylendiamin, 1,4-Diaza-bicyclo-(2,2,2)-octan, N,N-Dimethylbenzylamin, N,N-Dimethylcyclohexylamin.

Als organische Metallverbindungen kommen insbesondere organische Zinnverbindungen und Bleiverbindungen als Katalysatoren in Frage. Als organische Zinnverbindungen kommen vorzugsweise Zinn(II)-salze von Carbonsäuren wie Zinn(II)-ethylhexoat und Zinn(II)-stearat und die Dialkylzinnsalze von Carbonsäuren, wie z.B. Dibutylzinndilaurat oder Dioctylzinndiacetat in Betracht. Als organische Bleiverbindungen kommen vorzugsweise Blei(II)-salze von Carbonsäuren wie Blei(II)-naphthenat, Blei(II)-ethylhexoat, Blei(II)-stearat, aber auch z.B. Blei(II)-bis-diethyldithiocarbamat in Betracht.

Weitere Vertreter von erfindungsgemäß zu verwendenden Katalysatoren sowie Einzelheiten über die Wirkungsweise der Katalysatoren sind im Kunststoff-Handbuch, Band VII, herausgegeben von Vieweg und Höchtlen, Carl-Hanser-Verlag, München 1966, z.B. auf den Seiten 96 bis 102, und in der DE-A 3 230 757 beschrieben.

Die Katalysatoren werden in der Regel in einer Menge zwischen etwa 0,001 und 10 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtzusammensetzung, eingesetzt.

Als gegebenenfalls enthaltene Hilfs- und Zusatzstoffe seien genannt: Farbstoffe oder Pigmente, Füllstoffe wie Schwerspat, Kreide, Quarzmehl, Kieselgur, Silicagel, Fällungskieselsäuren, pyrogene Kieselsäuren, Gips, Talkum, Aktivkohle, Ruß, Metallpulver.

Es können ferner auch Reaktionsverzögerer, z.B. sauer reagierende Stoffe wie Salzsäure, organische Säurehalogenide oder organische Säuren, ferner Flammenschutzmittel der an sich bekannten Art, z.B. Trischlorethylphosphat oder Ammoniumphosphat und -polyphosphat, sowie Stabilisatoren gegen Alterungs- und Witterungseinflüsse wie phenolische Antioxidantien und Lichtschutzmittel, Weichmacher und fungistatisch und/oder bakteriostatisch wirkende Substanzen mitverwendet werden.

Beispiele sowie Einzelheiten über Verwendungs- und Wirkungsweise dieser Zusatzmittel sind im Kunststoff-Handbuch, Band VI, herausgegeben von Vieweg und Höchtlen, Carl-Hanser-Verlag, München 1966, z.B. auf den Seiten 103 bis 113 und in DE-A-2 854 384 und 2 920 501 beschrieben.

Je nach Viskosität und Schmelzverhalten der Ausgangskomponenten und je nach Art und Menge der zugesetzten Füllstoffe erhält man bei Raumtemperatur mehr oder weniger viskose PU-Reaktiv-Klebstoffmischungen. Diese Reaktiv-Klebstoffmischungen sind Suspensionen eines festen, durch Polyadduktumhüllung stabilisierten Polyisocyanats in der Polyol- und Polyamin-Komponente. Die Verfestigung dieser Mischungen erfolgt durch Hitzeeinwirkung, z.B. durch mit Thermoöl durchflossene Heiz backen. Die Verarbeitung der erfindungsgemäßen Systeme richtet sich nach deren Beschaffenheit und der technischen Aufgabenstellung. Sie können z.B. mit der Hand oder über eine geeignete Auspreß- bzw. Fördereinrichtung, z.B. über eine Kartusche oder eine Rakel auf die zu verklebenden Werkstoffe, z.B. Artikel aus blankem oder vorbeschichtetem Metall, Glas, glasierte Keramik, oder Kunststoffe, die auch z.B. mit Glasfasern verstärkt sein können, aufgebracht werden.

Die Mengenangaben in den Beispielen beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf Gewichtsteile.

Beispiel 1

Herstellung des OH-Prepolymeren:

Zu einer Mischung aus 60,5 Teilen eines Polyoxypropylenoxyethylenethertriols mit 17,5 % Ethylenoxid als Endblock, der OH-Zahl 34 und dem Molekulargewicht 4950, 35 Teilen Polyoxypropylenethertriol der OH-Zahl 370 und dem Molekulargewicht 450, und 4,5 Teilen Trimethylolpropan (OH-Zahl 1254, Molekulargewicht 134) werden in der Wärme (80 °C) 0,1 Teil Pb-octoat und unter Rühren langsam 5 Teile Isophorondiisocyanat (Molekulargewicht 222) zugetropft. Man rührt 1 Stunde, zuletzt unter Anlegen von Vakuum, bei 100 °C nach und erhält so ein OH-Prepolymer-Gemisch mit einer Viskosität von 8000 mPa.s bei Raumtemperatur (25 °C).

Zu 63,36 Teilen des OH-Prepolymer werden 40 Teile eines Polyoxypropylenetherdiamins der NH-Zahl 112, Molekulargewicht 1000, welches aus einem auf 2,2-Bis-(4-Hydroxyphenyl)-propan gestarteten Polyoxypropylenetherdiol durch Druckaminierung mit NH₃ gewonnen wurde, sowie weitere 0,2 Teile Pb-octoat, 0,2 Teile einer 33 %igen Lösung von DABCO in Dipropylenglykol, 9 Teile Aerosil R202 (hydrophobisierte pyrogene Kieselsäure der Firma DEGUSSA) und 0,10 Teile 4,4'-Diamino-3,3'-dimethyldicyclohexylmethan zugesetzt und zuletzt 54,21 Teile dimeres 2,4-Diisocyanatotoluol einsuspendiert. Man erhält eine bis 50 °C lagerstabile thixotrope Suspension mit einer Viskosität von ca. 70.000 mPa.s bei Raumtemperatur. Aufdicktemperatur: 84 °C. Härte nach Verfestigung bei 120 °C: 60 Shore D.

Prüfung der Klebeeigenschaften

Als Prüfmaterial dienen Fügeile aus einem mit 30 % Glasfasern verstärktem Polyesterharz der Abmessung 20 mm x 40 mm x 4 mm (SMC).

5 Als weitere Prüfmaterialien wurden neben dem glasfaserverstärktem Polyester auch Makrolon (Poly-Hexandiolcarbonat) und Duranglas verwendet. Nach Auftrag des Klebstoffs werden zwei Fügeilestreifen so zusammengelegt, daß eine überlappte Fläche von 10 x 20 mm und eine Klebefilmstärke von ca. 0,2 mm entsteht. Die Probekörper werden unter den unten angegebenen Bedingungen durch Hitzeeinwirkung miteinander fest verbunden (verklebt).

10 Nach einstündiger Lagerung der Prüfkörper bei Raumtemperatur wird die Scherfestigkeit nach DIN 53 283 mit einem Spindelvorschub von 100 mm pro Minute ermittelt.

Die Ergebnisse sind in folgender Tabelle dargestellt.

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Fügeteile	Zugscherfestigkeit in N/mm ²	Aushärtebedingungen	Prüftemperatur
SMC/SMC	1,6	2 min 120 °C Heizbacken	Raumtemperatur
SMC/SMC	8,3	2 min 120 °C Heizbacken + 30 min 140 °C	Raumtemperatur
Makrolon/Makrolon	4,8	5 min 120 °C im Umluftschrank, Fixierung mit Briefklammer	Raumtemperatur
Makrolon/Makrolon	10,2	15 min 120 °C, im Umluftschrank, Fixierung mit Briefklammer	Raumtemperatur
Makrolon/Makrolon	5,7	15 min 120 °C, im Umluftschrank, Fixierung mit Briefklammer	85 °C
Duranglas-Makrolon	4,4	15 min 120 °C, im Umluftschrank, Fixierung mit Briefklammer	Raumtemperatur

Beispiel 2 (Vergleichsbeispiel)

Gemäß Beispiel 1 der EP-A-153 579 wurde eine heißhärtbare Eintopf-Klebstoff-Mischung hergestellt und diese auf ihre Verwendbarkeit zur Verklebung von SMC-Teilen im Heizbackenprozeß geprüft. Die Prüfung erfolgte genau analog der Prüfung in Beispiel 1 dieser Anmeldung.

In der folgenden Übersicht wurden die Prüfergebnisse aus dem Vergleichsbeispiel 2 direkt den entsprechenden Ergebnissen aus Beispiel 1 dieser Anmeldung gegenübergestellt.

	Zugscherfestigkeit [N/mm ²] bei Raumtemperatur	Aushärtebedingungen
Beispiel 1 dieser Anmeldung	8,3: Werkstoffversagen	2 min 120 °C, Heizbacken + 30 min 140 °C, Heizschrank
Beispiel 2 dieser Anmeldung = Bsp. 1 aus EPA 153579	5,3: Kohäsionsversagen	5 min 120 °C, Heizbacken (nach 2 min noch nicht abgebunden) + 30 min 140 °C, Heizbacken

Die Klebstoffmischung aus Beispiel 2, die nur 1 Triol (MG 450) enthält, verfestigt deutlich langsamer als die erfindungsgemäße Mischung aus Beispiel 1 und bewirkt auch nach längerer Heizbacken-Einwirkungsdauer keine befriedigende Zugscherfestigkeit.

Ansprüche

1. Polyurethanreaktivmassen, enthaltend wenigstens ein Polyisocyanat und wenigstens ein Polyol B, dadurch gekennzeichnet, daß enthalten sind

A) ein Polyisocyanat

B) ein Polyolgemisch erhältlich aus den Polyolen B1, B2 und B3, die jeweils wenigstens drei Hydroxylgruppen aufweisen, wobei
B1 ein Molekulargewicht von 800 bis 6.000,
B2 ein Molekulargewicht von 400 bis 799 und
B3 ein Molekulargewicht von 92 bis 399
aufweist und

C) ein Polyamin.

2. Polyurethanreaktivmasse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Polyolgemisch wenigstens zum Teil aus durch Umsetzung mit einem Isocyanat erhältlichen hydroxylgruppenhaltigen Prepolymere besteht.

3. Polyurethanreaktivmasse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Polyamin C aliphatisch ist und ein Molekulargewicht von 700 bis 4.500 aufweist.

4. Polyurethanreaktivmasse nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Polyisocyanat A deaktiviert ist.

5. Polyurethanreaktivmasse nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Polyisocyanat 1,5-Naphthalin-diisocyanat, dimeres 4,4'-Diisocyanatodiphenylmethan, dimeres 2,4-Diisocyanatotoluol, 3,3'-Diisocyanato-4,4'-dimethyl-N,N'-diphenylharnstoff oder N,N'-Bis-[4-(4- oder 2-isocyanatophenylmethyl)-phenyl]-harnstoff ist.

6. Polyurethanreaktivmasse nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Polyol B3 Trimethylolpropan ist.

7. Polyurethanreaktivmasse nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Polyol B2 ein Molekulargewicht von 400 bis 500 aufweist und das Polyol B1 ein Molekulargewicht von 2.000 bis 6.000 aufweist.

8. Polyurethanreaktivmasse nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Polyole B1 bis B3 Triole sind.

9. Polyurethanreaktivmasse nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß pyrogene Kieselsäure enthalten ist.

10. Verwendung der Polyurethanreaktivmasse gemäß wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche für Klebstoff-Eintopf-Systeme.

5

10

15

20

25

30


35

40

45

50

55



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Offic européen d s brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: 0 402 728 A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 90110544.5

(51) Int. Cl.⁵: C08G 18/10, C08G 18/66,
C08G 18/78, C08G 18/79,
C09J 175/04

(22) Anmeldetag: 02.06.90

(30) Priorität: 16.06.89 DE 3919697

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
19.12.90 Patentblatt 90/51

(34) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE

(53) Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: 27.03.91 Patentblatt 91/13

(71) Anmelder: BAYER AG

W-5090 Leverkusen 1 Bayerwerk(DE)

(72) Erfinder: Hess, Heinrich, Dr.

Auf der Schildwache 13a

W-5000 Köln 80(DE)

Erfinder: Kopp, Richard, Dr.

Bilharzstrasse 15

W-5000 Köln 80(DE)

Erfinder: Grögler, Gerhard, Dr.

von-Diergardt-Strasse 48

W-5090 Leverkusen 1(DE)

Erfinder: Stepanski, Horst, Dr.

Raushofstrasse 20

W-5090 Leverkusen 3(DE)

Erfinder: Arend, Günter, Dr.

Claudiusstrasse 42

W-4047 Dormagen(DE)

Erfinder: Tups, Hans, Dr.

Don-Bosco-Strasse 16

W-5060 Bergisch-Gladbach 2(DE)

(54) Einkomponenten-Reaktivklebstoffe auf Polyurethanbasis.

(57) Verbesserte Polyurethanreaktivmassen enthalten wenigstens ein Polyisocyanat, ein Gemisch erhältlich aus wenigstens drei Polyolen, die jeweils mindestens drei Hydroxylgruppen aufweisen und ein Polyamin.

EP 0 402 728 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 90 11 0544

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
A	DE-C-3 708 890 (GOLDSCHMIDT) * Seite 3, Zeile 26 - Seite 5, Zeile 12; Anspruch 1 *	1	C 08 G 18/10 C 08 G 18/66 C 08 G 18/78
A	EP-A-0 131 902 (BASF) * Seite 3, Zeile 13 - Seite 6, Zeile 25; Ansprüche 1, 7 *beispiele 2,3 *	1	C 08 G 18/79 C 09 J 175/04
A	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 106, no. 18, Mai 1987 Columbus, Ohio, USA Degtyareva et al.: "Adhesive strength and water resistance of Polyurethane Adhesives" Seite 32; Spalte 1; ref. no. 139199X * Zusammenfassung *	1	
A	EP-A-0 068 209 (B.F. GOODRICH) * Seite 2, Zeile 30 - Seite 4, Zeile 24; Ansprüche 1, 3, 4 *beispiel 1 *	1	
D,A	EP-A-0 100 508 (BASF)	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
			C 08 G C 09 J
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer	
Den Haag	29 November 90	BOURGONJE A.F.	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist	
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet		D : in der Anmeldung angeführtes Dokument	
Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie		L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument	
A : technologischer Hintergrund		& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	
O : nichtschriftliche Offenbarung			
P : Zwischenliteratur			
T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze			